



TATSULON-TWIST

SEA WOOL

タツロンツイストシーウール

タツロンツイストシーウールは焼いた牡蠣殻を粉末状に砕き、リサイクルポリエステルに練り込んだ素材と超長綿を混紡した糸です。

タツロンツイストシーウールは静電気を抑える

牡蠣殻は優れた電荷密度と吸湿性を備え、静電気の蓄積を抑えます。

タツロンツイストシーウールは環境にやさしい

ペットボトルから再生したリサイクルポリエステルです。環境にやさしい素材です。

タツロンツイストシーウールはウールタッチ

特殊紡機で毛羽を抑え、保温性が高くウールタッチのポリエステルと超長綿の程よい調和を醸し出します。

素材混率 ポリエステル/綿 45/55

番手構成 60/2(30/1)・80/2(40/1)

帯電性試験

半減期 1.0秒未満

(評価基準 10秒以下)

摩擦帯電圧試験

綿摩擦布(たて) 270V

(よこ) 580V

毛摩擦布(たて) 210V

(よこ) 270V

(評価基準 2,000V以下)

(JIS1-L-1094 ポーケン測定)

NO.20215069768-1



龍田紡績株式会社 (URL <http://www.tatsubo.co.jp>)

大阪営業所

大阪市中央区高麗橋 2-2-5

TEL 06-6201-2609

FAX 06-6201-2608

東京オフィス

東京都中央区日本橋人形町 3-10-2

TEL 03-5651-0061

FAX 03-5651-0062